

T R I S

КЛЕЙ ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ



КЛЕЙ ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ GFIX TEXTILE

- аэрозольный клей на основе каучуков. Аэрозольный клей быстро и прочно клеит поролон, ткань, дерево, вспененный каучук, войлок, в любых сочетаниях и т.д. Клей быстро высыхает, позволяя произвести соединение через 10 - 15 минут после нанесения. Образует прочный морозостойкий эластичный клеевой шов, абсолютно не имеющий запаха. Обладает отличной адгезией к различным материалам. Высокая начальная прочность.

ХРАНЕНИЕ:

Клей хранится в сухом месте при температуре от -5°C до +35°C. Срок хранения 18 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Опасен для вдыхания. Горюч. Хранить вдали от детей. Хранить вдали от источников огня. Не курить при работе с клеем. Избегать контакта с кожей и глазами. Использовать в хорошо проветриваемых (венти-лируемых) помещениях. При работе с клеем использовать перчатки.

Неправильная эксплуатация ведет к вдыханию паров клея, что опасно для здоровья.

Баллон находится под давлением. Не хранить при прямых солнечных лучах или при t выше +50°C.

Не протыкать и не бросать в огонь баллон после использования.

Не направлять струю клея на огонь или раскаленные поверхности. Внимание! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу!

Потребление внутрь грозит увечьем или смертью.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед использованием тщательно встряхнуть баллон в течение 1 мин. Клей наносится тонким слоем на поверхности, предварительно очищенные от пыли и загрязнений. Достаточно наносить на одну из поверхностей. Держать баллон в 10 - 20 см от поверхности нанесения клея. Нанести клей на одну поверхность, выдержать материал с нанесенным клеем 2 - 5 минут, прижать к другой поверхности.

Продолжительность высыхания 5 - 30 минут (в зависимости от слоя). Полная прочность достигается спустя 24 часа. Применять при t от +5°C до +30°C. Перед началом работы рекомендуется выдержать баллон при температуре +18°C до +25°C не менее 10 часов.

T R I S G L U E

ДЛЯ КРЕПКИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

T R I S

КЛЕЙ ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ



**МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ
РАСПЫЛЕНИЕ**



ПРОЧНЫЙ

ЭЛАСТИЧНЫЙ
МОРОЗОСТОЙКИЙ
КЛЕЕВОЙ ШОВ



РАСХОД

до **7,2 м²**



БЕЗОПАСЕН

ДЛЯ КОЖИ
И ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ

Технические данные	ТУ 20.52.10-001-27840515-2019
Основа	синтетический каучук, смолы
Цвет	светло-жёлтый
Образование поверх. пленки	2-5 минут
Время высыхания	5-30 минут (в зависимости от слоя)
Полная прочность	24 часа
Выход	до 7,2 м ²
Прилипаемость (адгезия):	поролон ткань деревянные элементы вспененный каучук войлок ковролин