

**T R I S**

# КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

**TRIS GLUE** для крепких взаимоотношений



**КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА** профессиональный, полиуретановый клей для дерева TRIS предназначен для фиксации всех видов древесины, а также выполнения сложного монтажа.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- при строительстве домов из клееного бруса, оцилиндрованного бревна, строганной доски, компактных блоков
- возведения каркасных сооружений, монтажа коробки (стенового комплекта и стропильной конструкции)
- монтажа стропильной системы крыш
- контурной и внутренней отделки сооружений (вагонка, фанера, МДФ, ХДФ, ДСП шпунтованная, ОСП-3, блок-хаус)
- прикрепления деревянных кессонов
- шпонирования и склеивания клееного бруса
- для приклеивания паркетной и ламинатной продукции (инженерной доски, паркетных плашек до 40 см, многослойной паркетной доски)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Отличная адгезия (0,8 МПа) как к древесине, так и к прочим материалам древесного происхождения и типичным строительным основаниям.

Склеенные поверхности не утрачивают гибкость, эластичность, устойчивы к влаге и перепадам температуры.

Соединение прочнее самого массива древесины.

Отсутствие вторичного расширения.

Устойчив к воздействию агрессивных сред.

Хорошо склеивает влажные поверхности (не нужно предварительно высушивать).

Идеален в сочетании с системой защиты от солнца и огня от компании TRIS - "Protection".

Время полного отверждения: 24 часа

Открытое время: 4 минуты / Время коррекции: 7 минут

Выход: от 80-100 п.метров (в зависимости от толщины клеевой полосы)/ Расход (1 баллон): 12 м<sup>2</sup>

Экологическая чистота: в состав клея не входят токсичные примеси и формальдегиды.

# TRIS

# КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

TRIS GLUE для крепких  
взаимоотношений



**АДГЕЗИОННАЯ  
ПРОЧНОСТЬ :**  
**НЕ МЕНЕЕ 0,75МПА**



**УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**  
РАБОТАЕТ С  
ВПИТЫВАЮЩИМИ/  
НЕВПИТЫВАЮЩИМИ  
ОСНОВАНИЯМИ



**ГЛУБОКОЕ  
ПРОНИКНОВЕНИЕ :**  
В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫЕ  
СОРТА ДРЕВЕСИНЫ



**НЕ ТРЕБУЕТ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ :

Рекомендованная температура баллона перед использованием от +18°C до +25°C.






Рекомендованный температурный диапазон применения от -10°C до +35°C.

Очистить от пыли, грязи и масляных пятен рабочие поверхности. Тщательно взболтать баллон в течении 30 секунд. Навинтить пистолет. Расположить баллон дном вверх.

Нанести клей на поверхность фиксируемого материала по краям, в зависимости от величины объекта стоит делать дополнительные линии клея к центру объекта или разместить их крестообразной формой. Ширина колбаски 2-3 см.

После нанесения клея на поверхность необходимо придержать (10 минут) фиксируемый объект к поверхности фиксации.

Зазор между стеной и материалом должен быть не более 5 мм.





# КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

TRIS GLUE для крепких  
взаимоотношений

## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ                                                                                         | ХАРАКТЕРИСТИКА<br>И ЗНАЧЕНИЕ                                                   | МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ВНЕШНИЙ ВИД И ЦВЕТ                                                                                              | ПЛОТНОЕ,<br>МЕЛКОЯЧЕИСТОЕ<br>ЕДИНОЕ ПОКРЫТИЕ<br>БЕЗ ЗАЗОРОВ,<br>ТРЕЩИН. БЕЛЫЙ. | ПО ТУ 20.59.59-002-<br>27840515-2019 И П. 4.1 |
| КАЖУЩАЯСЯ ПЛОТНОСТЬ,<br>КГ/М <sup>3</sup> , В ПРЕДЕЛАХ                                                          | 17                                                                             | ПО ГОСТ 409 И П. 4.11                         |
| ПРОЧНОСТЬ ПРИ СДВИГЕ, МПА                                                                                       | 8                                                                              | ПО ГОСТ 14759                                 |
| ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ПРИ 10%-НОЙ<br>ЛИНЕЙНОЙ ДЕФОРМАЦИИ, МПА                                                     | НЕ МЕНЕЕ 0,040                                                                 | ПО ГОСТ 17177 П.4.12                          |
| ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ, МПА                                                                                   | НЕ МЕНЕЕ 0,9                                                                   | ПО ГОСТ 17370                                 |
| ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ<br>ПРИ РАЗРЫВЕ, %                                                                       | НЕ МЕНЕЕ 19                                                                    | ПО ГОСТ 17370                                 |
| ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ЗА 24Ч ПРИ ЧАС-<br>ТИЧНОМ ПОГРУЖЕНИИ, ПО ОБЪЕМУ, %                                               | НЕ БОЛЕЕ 2                                                                     | ПО ГОСТ 17177 П.4.14                          |
| АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ, МПА,<br>- ДЕРЕВО (ФАНЕРА, БРУС)<br>- БЕТОН<br>- КИРПИЧ<br>- ПВХ ПРОФИЛЬ<br>- ГИБСОКАРТОН | НЕ МЕНЕЕ<br><br>0,75<br>0,7<br>0,7<br>0,7<br>0,45                              | ПО ГОСТ 30971 П.4.15                          |
| КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ,<br>ВТ/М·К                                                                         | НЕ БОЛЕЕ 0,029                                                                 | ПО ГОСТ 7076 П.4.16                           |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ,<br>МГ/М·Ч·ПА                                                                     | НЕ МЕНЕЕ 0,060                                                                 | ПО ГОСТ 25898                                 |