

T R I S

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

TRIS GLUE для крепких
взаимоотношений



СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ профессиональный, полиуретановый клей для крепления минеральной ваты TRIS, с низким коэффициентом теплопроводности, предназначенный для приклеивания теплоизоляционных плит внутри помещений и снаружи зданий в составе комплексной системы утепления.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

фиксации всех видов теплоизоляционных плит (стекловата, базальтовая, каменная и шлаковая вата)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- при теплоизоляции фасадов (мокрый фасад, фасад с применением каркасов);
- при утеплении кровельного пирога, стен, полов перекрытий;
- при звукоизоляции сооружений;
- при изоляции нагретых коммуникации, печей, дымоходов и производственного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Отличная адгезия (0,95 МПа) на такие основания как (кирпич, бетон, газо-, пенобетон, битума, асфальтобетонных материалов)
- Отсутствие вторичного расширения.
- Возможно применение для минеральных утеплителей любой толщины.
- Время полного отверждения: 24 часа / Время полного сцепления: 2 часа
- Открытое время: 3 минуты / Время коррекции: 5 минут
- Расход (1 баллон): 12м²
- Влагостойкость: поглощение за сутки не более 0,5кг/(м²*ч)
- Экологическая чистота: в состав клея не входят токсичные примеси и формальдегиды.



СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

TRIS GLUE для крепких
взаимотношений



**АДГЕЗИОННАЯ
ПРОЧНОСТЬ
НА СДВИГ:
НЕ МЕНЕЕ 0,95МПА**



**ПОЛНОЕ
СЦЕПЛЕНИЕ
ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА**



**НЕ ТРЕБУЕТ
ДЮБЕЛЕЙ
ДЛЯ МОНТАЖА**



**ИСКЛЮЧАЕТ
СМЕЩЕНИЕ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Рекомендованная температура баллона перед использованием от +18°C до +25°C.

Рекомендованный температурный диапазон применения от -5°C до +35°C

Очистить от пыли, грязи и масляных пятен рабочие поверхности.

Тщательно взболтать баллон в течении 30 секунд.

Навинтить пистолет, надеть специальную распылительную насадку на клапан (сопло пистолета)





Расположить баллон дном вверх.

Нанести клей на поверхность, распылив его тонким слоем.

После нанесения на поверхность подождать 3 минуты.

Прислонить утеплитель к поверхности, произвести корректировку движениями вверх-вниз/вправо-влево в течении 5 минут, далее происходит процесс схватывания.

Время полного отверждения: 24 часа.





СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

TRIS GLUE для крепких
взаимоотношений

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
ВНЕШНИЙ ВИД И ЦВЕТ	ПЛОТНОЕ, МЕЛКОЯЧЕИСТОЕ ЕДИНОЕ ПОКРЫТИЕ БЕЗ ЗАЗОРОВ, ТРЕЩИН. ОРАНЖЕВЫЙ.	ПО ТУ 20.59.59-002- 27840515-2019 И П. 4.1
КАЖУЩАЯСЯ ПЛОТНОСТЬ, КГ/М ³ , В ПРЕДЕЛАХ	17	ПО ГОСТ 409 И П. 4.11
ПРОЧНОСТЬ ПРИ СДВИГЕ, МПА	8	ПО ГОСТ 14759
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ПРИ 10%-НОЙ ЛИНЕЙНОЙ ДЕФОРМАЦИИ, МПА	НЕ МЕНЕЕ 0,040	ПО ГОСТ 17177 П.4.12
ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ, МПА	НЕ МЕНЕЕ 0,9	ПО ГОСТ 17370
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ, %	НЕ МЕНЕЕ 19	ПО ГОСТ 17370
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ЗА 24Ч ПРИ ЧАС- ТИЧНОМ ПОГРУЖЕНИИ, ПО ОБЪЕМУ, %	НЕ БОЛЕЕ 2	ПО ГОСТ 17177 П.4.14
АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ, МПА, - ДЕРЕВО (ФАНЕРА, БРУС) - БЕТОН - КИРПИЧ - ПВХ ПРОФИЛЬ - ГИБСОКАРТОН	НЕ МЕНЕЕ 0,75 0,7 0,7 0,7 0,45	ПО ГОСТ 30971 П.4.15
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, ВТ/М·К	НЕ БОЛЕЕ 0,029	ПО ГОСТ 7076 П.4.16
КОЭФФИЦИЕНТ ПАРПРОНИЦАЕМОСТИ, МГ/М·Ч·ПА	НЕ МЕНЕЕ 0,060	ПО ГОСТ 25898