

T R I S

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ "GFIX MULTI" - специальный однокомпонентный полиуретановый клей.

Аэрозольный клей быстро и прочно клеит металл, дерево, пластик, стекло, бумагу, картон, холст, плитку, камень и т.д. **Клей быстро высыхает, позволяет произвести соединение через 5-10 минут после нанесения. Образует прочный морозостойкий эластичный клеевой шов, абсолютно не имеющий запаха.** Отлично подходит для расклейки объявлений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Рабочие поверхности очистить от пыли, грязи и масляных пятен. Рекомендуемая температура баллона перед работой должна быть: +18°C - +25°C.

Закрепить специальную трубку-удлинитель на распылителе. Тщательно взболтать баллон в течение 30 сек. Удалить пломбу на верхней части распылителя.

Выпуск продукта осуществляется путем нажатия на спусковой крючок (примерный диаметр выпускаемого клея составляет 1-2 см). Нанести клей на поверхность фиксируемого материала по краям, в зависимости от величины объекта, стоит делать дополнительные линии клея к центру объекта или разместить их крестообразной формой. После нанесения клея на поверхность необходимо придержать фиксируемый объект к поверхности фиксации. После прижатия склеиваемых поверхностей, вторичную корректировку производить не желательно, в случае необходимости коррекции, нанести дополнительно необходимое количество клея на поверхность. Зазор между материалами должен быть не более 5 мм. Температурный диапазон применения от -10°C до +35°C. Баллон предназначен для разового использования. С момента первого нанесения баллон с продуктом пригоден к использованию в течение 1 часа. По истечению этого времени продукт полимеризуется в клапане баллона, препятствуя дальнейшему выходу продукта.

ХРАНЕНИЕ:

Клей хранится в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Срок хранения 12 месяцев.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Изделие огнеопасно, защищать от перегрева и держать вдали от источника воспламенения, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Может вызвать аллергическую реакцию при вдыхании и попадании на кожу. Во время работы обеспечить достаточную вентиляцию. Использовать защитные очки и перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

СОСТАВ:

4,4-дифенил метан диизоционат, диметиловый эфир, пропан-бутан, полиольный компонент.

T R I S G L U E ДЛЯ КРЕПКИХ ВЗАИМОТНОШЕНИЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ



БЫСТРОЕ
ВЫСЫХАНИЕ



ПРОСТ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ



РАСХОД
до **16** пог. м



БЕЗОПАСЕН
ДЛЯ КОЖИ
И ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ

Технические данные:	ТУ 20.59.59-002-27840515-2019
Основа	полиуретан
Консистенция	клеевой состав (после отверждения)
Механизм отверждения	влажностная полимеризация
Цвет	белый, светло-желтый
Образование поверхностной пленки	3 мин. (20°C, влажность 65%)
Время отверждения	45 мин. (20°C, влажность 65%)
Полное отверждение	24 часов
Прочность при растяжении	0,9МПа
Прочность на сжатие при 10% деформации	0,04МПа
Термостойкость	от -40°C до +100°C
Коэффициент теплопроводности	0,029 Вт/мК
Прилипаемость(адгезия)	0,75Мпа
Водопоглощение за 24 ч при частичном погружении, по объему, %, не более	2