

T R I S

НАПЫЛЯЕМЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ С ПИСТОЛЕТОМ В КОМПЛЕКТЕ



СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ TEPLIS GUN предназначена для тепло- и звукоизоляции фасадов, лоджий, полов/потолков, цоколей/подвалов, крыш, трубопроводов и других инженерных коммуникаций, фургонов, гаражных и складских ворот, производственных помещений и сооружений.

Пистолет создает факел распыления. Дополнительные насадки и настроек пистолета не требуется.

Регулируемая толщина слоя системы утепления от 1 см, выход до 2 м² в баллоне.

Отлично подходит для применения в труднодоступных местах. Максимально проникает во все стыки и щели утепляемой поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Рабочие поверхности очистить от пыли и грязи, масляных пятен, удалить рыхлый ослабленный слой. Пористые и хорошо впитывающие поверхности рекомендуется увлажнить. Перед нанесением на металл, удалить продукты коррозии и окалины, обезжирить поверхность (поверхность не увлажнять!). На материалы, в состав которых входят силиконы и второпласты (гипсокартон, ДВП и т.д.), необходимо нанести нулевой слой утеплителя для улучшения адгезии основного слоя.

Баллон перед работой должен быть комнатной температуры (+18°C +25°C).

ВНИМАНИЕ: не перегревать баллон!

- 1) Баллон тщательно встряхнуть.
- 2) Убрать перемычку между курком и рукояткой пистолета, убедиться, что адаптер пистолета надежно зафиксирован на клапане баллона. Привести в рабочее состояние плавным нажатием на спусковой крючок, до упора.
- 3) Ствол пистолета сам создаст факел распыления. Толщина напыленного слоя увеличивается до 20% через 40 минут, поэтому напылять не более 1,5 см за проход. При необходимости большей толщины, наносить следующий слой через 20-25 минут после нанесения первого. Количество слоев не ограничено.
- 6) Напыление производится с расстояния 40-50 см от поверхности.
- 7) Для сохранения первоначальной ширины факела напыления, рекомендуется не отпускать спусковой крючок пистолета во время работы.

* Во время работы баллон периодически встряхивать.

* Застывшая система утепления удаляется механическим путем.

* Полная полимеризация происходит через 24 часа. После затвердения система утепления абсолютно безвредна для окружающей среды.

Категорически запрещается применять в пищу!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Незатвердевшая система утепления раздражает кожу, дыхательные пути, глаза. Во время работы нужно пользоваться защитными перчатками и очками, при недостаточной вентиляции и большой концентрации паров — респиратором. При попадании на кожу смыть очистителем, после этого промыть водой с мылом. В случае попадания системы утепления в глаза — немедленно промойте глаза водой и обратитесь к врачу. В рабочем помещении нельзя курить или пользоваться источниками открытого огня, искр, приборами с открытыми нагревательными элементами.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от -5°C до +25°C

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ И НАГРЕВАНИЕ БАЛЛОНА СВЫШЕ + 50°C!

Содержимое баллона находится под давлением!

СОСТАВ:

полиуретан



ЭКО

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНЫЙ
МАТЕРИАЛ

T R I S T E M P

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ДУШЕВНОГО ТЕПЛА

TRIS

НАПЫЛЯЕМЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ С ПИСТОЛЕТОМ В КОМПЛЕКТЕ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

50 ЛЕТ



ДО 3 М²

ПРИ ТОЛЩИНЕ 2 СМ



БЕСШОВНАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ПИСТОЛЕТ
В КОМПЛЕКТЕ

Технические данные:	ТУ 20.59.59-004-27840515-2019
Основа	полиуретан
Консистенция	стабильная пена (после отверждения)
Цвет	голубой
Образование поверхностной пленки	35 - 40 минут
Структура на срезе	средне-мелкая, равномерная
Дополнительный слой	по истечении 20 минут
Время полной полимеризации	60 минут*
Плотность	20-25 кг/м ³
Выход	до 3 м ² при толщине 2 см
Эффективный срок службы	50 лет
Усилие при 10% упругой деформации	0,04 МПа
Термостойкость отвердевшей пены	-65°C...+125°C
Толщина покрытия	15 - 70 мм
Коэффициент теплопроводности	0,025 Вт/мК (при 20°C)
Прилипаемость (адгезия):	
- бетон, кирпич	3,0 кгс/см ²
- алюминий	1,2 кгс/см ²
- дерево, фанера	3,0 кгс/см ²
- чугун	2,5 кгс/см ²