ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН
ДЛЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
(ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – БМ»)

Юридический адрес:
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О., д. 80, литера Р, этаж 5,6
Тел.: + 7 (812) 493-25-66
e-mail: bitum@gazprom-neft.ru
www.bitum.gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Дёке Хоум Системс»
(ООО «ДХС»)
Юридический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл., р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Фактический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл., р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Тел.: +7 (495) 744-02-42, e-mail: site@docke.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Лаборатория ООО «ДХС»
Фактический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл., р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Тел.: +7 (495) 744-02-42, e-mail: site@docke.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 206

Материал рулонный кровельный битумно-полимерный «Брит» Бизнес Вент ЭПВ СТО 77310225.051–2025

НТД на отбор проб:	ГОСТ EN 13416
Код ОКПД 2:	23.99.12.110
Дата изготовления продукта:	22.05.2026
Дата отбора пробы:	22.05.2026
Дата проведения испытаний:	22.05.2026
Место отбора пробы:	Склад ГП
Номер партии:	№ 206
Размер партии, пог. м:	3000
Количество рулонов в партии, шт:	300

Декларация о соответствии
№ RU Д-RU.PA01.B.00217/26
Срок действия с 09.02.2026 по 08.02.2031

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по СТО 77310225.051–2025	Фактическое значение
1	Видимые дефекты	–	ГОСТ EN 1850-1	отсутствие	отсутствие
2	Линейные размеры: - длина - ширина	 мм мм	ГОСТ EN 1848-1	 не менее 10 000 не менее 1000	 10,01 1005
3	Прямолинейность	мм	ГОСТ EN 1848-1	отклонение не более 20 на 10 м длины полотна	11
4	Изменение линейных размеров	%	ГОСТ EN 1107-1 Метод А	0,0 – 0,5	0,3
5	Масса материала на единицу площади	кг/м²	ГОСТ EN 1849-1	4,00 ± 0,50	4,01
6	Максимальная сила растяжения: - в продольном направлении - в поперечном направлении	 Н/50 Н/50	ГОСТ 31899-1	 700 ± 200 500 ± 200	 584 412
7	Относительное удлинение в момент разрыва: - в продольном направлении - в поперечном направлении	 % %	ГОСТ 31899-1	 50 ± 25 50 ± 25	 25 31
8	Гибкость при пониженных температурах: - нижняя сторона полотна	°С	п. 8.4 ГОСТ EN 1109	не выше –20	выдерживает
9	Теплостойкость	°С	п. 8.3 ГОСТ EN 1110	не ниже 100	выдерживает
10	Водонепроницаемость при 10 кПа		ГОСТ EN 1928 Метод А	выдерживает	выдерживает
11	Водонепроницаемость при 200 кПа в течение 2 ч		ГОСТ EN 1928 Метод В	выдерживает	выдерживает
12	Водопоглощение в течение 24 ч	% по массе	п. 3.10 ГОСТ 2678	не более 1,0	0,1

Заключение: Материал рулонный кровельный битумно-полимерный «Брит» Бизнес Вент ЭПВ соответствует СТО 77310225.051–2025 по вышеуказанным показателям.

Должность
лаборант

Подпись

М.П.

Межуева Л.Н.
Ф.И.О.

Дата выдачи паспорта 22.05.2026

ГАЗПРОМ НЕФТЬ | брит

ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ЗАКАЗУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА-БРИТ» (ООО «НОВА-БРИТ»)

Юридический адрес: 215110, Россия, Смоленская область, м. р-н Вяземский, г. п. Вязьма, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 14
Тел.: +7 (4812) 22-15-91, e-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Дёке Хоум Системс» (ООО «ДХС»)
Юридический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл., р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Фактический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл., р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Тел.: +7 (495) 744-02-42, e-mail: site@docke.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Лаборатория ООО «ДХС»
Фактический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл., р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Тел.: +7 (495) 744-02-42, e-mail: site@docke.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 540/1
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумно-полимерный «Брит» Премиум Техник ЭПП СТО 77310225.040–2023

НТД на отбор проб:	ГОСТ EN 13416
Код ОКПД 2:	23.99.12.110
Дата изготовления продукта:	03.06.2026
Дата отбора пробы:	03.06.2026
Дата проведения испытаний:	03.06.2026
Место отбора пробы:	Склад ГП
Номер партии:	№540/1
Размер партии, м:	10750
Количество рулонов в партии, шт:	1075

Декларация о соответствии
№ RU Д-RU.PA01.B.00518/24
Срок действия с 12.03.2024 по 11.03.2029

Сертификат соответствия
№ НСС-RU-АБ04-Н-00312-24
Срок действия с 02.08.2024 по 01.08.2027

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по СТО 77310225.040–2023	Фактическое значение
1	Линейные размеры: - длина - ширина	м мм	ГОСТ EN 1848-1 ГОСТ EN 1848-1	не менее 10,00 не менее 1000	10,03 1000
2	Прямолинейность	мм	ГОСТ EN 1848-1	отклонение не более 20 на 10 м длины полотна или пропорционально меньше при меньшей длине рулона	10
3	Изменение линейных размеров	%	ГОСТ EN 1107-1 Метод А	увеличение не более чем на 0,5	0,5
4	Видимые дефекты	–	ГОСТ EN 1850-1	отсутствие	отсутствие
5	Масса материала на единицу площади	кг/м^2	ГОСТ EN 1849-1	4,00 ± 0,25	3,97
6	Масса вяжущего с наплавляемой стороны	г/м^2	п. 3.19 ГОСТ 2678	не менее 2000	2179
7	Максимальная сила растяжения: - в продольном направлении - в поперечном направлении	Н/50	ГОСТ 31899-1	750 ± 200 500 ± 200	769 438
8	Относительное удлинение: - в продольном направлении - в поперечном направлении	%	ГОСТ 31899-1	50 ± 25 50 ± 25	37,1 43,7
9	Гибкость при –25 °С: - для нижней стороны полотна - для лицевой стороны полотна	–	ГОСТ EN 1109	выдерживает выдерживает	выдерживает выдерживает
10	Теплостойкость при 100 °С	–	ГОСТ EN 1110	выдерживает	выдерживает
11	Температура хрупкости вяжущего	°С	п. 3.23 ГОСТ 2678, ГОСТ 33143	не выше –35	-36
12	Водопоглощение в течение 24 ч	% по массе	п. 3.10 ГОСТ 2678-94	не менее 1,0	1,0
13	Водонепроницаемость: - при 10 кПа в течение 24 ч - при 200 кПа в течение 2 ч	– –	ГОСТ EN 1928 Метод А ГОСТ EN 1928 Метод В	выдерживает выдерживает	выдерживает выдерживает
14	Прочность на сдвиг клеевого соединения - в продольном направлении - в поперечном направлении	Н/50	ГОСТ 32316.1, п. 10.15 СТО 77310225.040–2023	750 ± 200 550 ± 200	750 550

Должность _____ Подпись М.П. Швец И.А. Ф.И.О.

Дата выдачи паспорта 03.06.2026

Окончание таблицы 1

15	Сопротивление динамическому продавливанию	мм	ГОСТ 31897 Метод А	не менее 400	410
16	Сопротивление статическому продавливанию	кг	ГОСТ EN 12730 Метод В	не менее 20	25
17	Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	Н	ГОСТ 31898-1	200 ± 50	150
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов					
18	Водонепроницаемость при 200 кПа в течение 2 ч после термического старения (12 нед)	–	ГОСТ EN 1296, ГОСТ EN 1928 Метод В	выдерживает	выдерживает
19	Видимые дефекты после термического старения (12 нед) и дополнительного старения под воздействием искусственных климатических факторов (1000 ч)	–	ГОСТ EN 1296, ГОСТ 32317, ГОСТ EN 1850-1	отсутствие	отсутствие

Заключение: Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумно-полимерный «Брит» Премиум Техник ЭПП соответствует СТО 77310225.040–2023 по вышеуказанным показателям.

Должность _____ Швец И.А.

Подпись М.П. Ф.И.О.

Дата выдачи паспорта 03.06.2026

ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН
ДЛЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
(ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – БМ»)

Юридический адрес:
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О., д. 80, литера Р, этаж 5,6
Тел.: + 7 (812) 493-25-65
e-mail: bitum@gazprom-neft.ru
www.bitum.gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Дёке Хоум Системс»
(ООО «ДХС»)
Юридический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл., р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Фактический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл., р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Тел.: +7 (495) 744-02-42, e-mail: site@docke.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Лаборатория ООО «ДХС»
Фактический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл., р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Тел.: +7 (495) 744-02-42, e-mail: site@docke.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 442

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумно-полимерный «Брит» Премиум Техник ЭКП
СТО 77310225.040–2023

НД на отбор проб:	ГОСТ EN 13416
Код ОКПД 2:	23.99.12.110
Дата изготовления продукта:	24.10.2026
Дата отбора пробы:	24.10.2026
Дата проведения испытаний:	24.10.2026
Место отбора пробы:	Склад ГП
Номер партии:	№ 442
Размер партии, пог. м:	17020
Количество рулонов в партии, шт:	1702

Декларация о соответствии
№ RU Д-RU.PA01.B.00518/24
Срок действия с 12.03.2024 по 11.03.2029

Сертификат соответствия
№ НСС-RU-АБ04-Н-00328-25
Срок действия с 03.10.2025 по 01.08.2027

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по СТО 77310225.040–2023	Фактическое значение
1	Линейные размеры: - длина - ширина	 м мм	ГОСТ EN 1848-1	 не менее 10,00 не менее 1000	 10,00 1004
2	Прямолинейность	мм	ГОСТ EN 1848-1	отклонение не более 20 на 10 м длины полотна	10
3	Изменение линейных размеров	%	ГОСТ EN 1107-1 Метод А	0,0–0,5	0,5
4	Видимые дефекты	–	ГОСТ EN 1850-1	отсутствие	отсутствие
5	Масса материала на единицу площади	кг/м^2	ГОСТ EN 1849-1	5,00 ± 0,25	5,09
6	Максимальная сила растяжения: - в продольном на правлении - в поперечном направлении	Н/50	ГОСТ 31899-1	 750 ± 200 550 ± 200	 594 427
7	Относительное удлинение: - в продольном направлении - в поперечном направлении	%	ГОСТ 31899-1	 50 ± 25 50 ± 25	 25 33
8	Гибкость при –25 °С для нижней стороны полотна	–	ГОСТ EN 1109	выдерживает	выдерживает
9	Теплостойкость при 100 °С	–	ГОСТ EN 1110	выдерживает	выдерживает
10	Водопоглощение в течение 24 ч	% по массе	п. 3.10 ГОСТ 2678	не более 1,0	0,5
11	Водонепроницаемость: - при 10 кПа в течение 24 ч - при 200 кПа в течение 2 ч	 – –	ГОСТ EN 1928 Метод А ГОСТ EN 1928 Метод В	 выдерживает выдерживает	 выдерживает выдерживает

Должность
лаборант
Дата выдачи паспорта
24.10.2026

_____ Подпись М.П.

Лебедева А.М.
Ф.И.О.

Окончание таблицы 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по СТО 77310225.040–2023	Фактическое значение
11	Потеря посыпки (адгезия гранул посыпки к покровному слою)	%	ГОСТ EN 12039	10 ±10	1
12	Прочность на сдвиг клеевого соединения: - в продольном направлении - в поперечном направлении	Н/50	ГОСТ 32316.1, п. 10.15 СТО 77310225.040–2023	750 ± 200 550 ± 200	750 550
13	Сопротивление динамическому продавливанию	мм	ГОСТ 31897 Метод А	не менее 800	800
14	Сопротивление статическому продавливанию	кг кг	ГОСТ EN 12730 Метод А ГОСТ EN 12730 Метод В	не менее 20 не менее 15	20 15
15	Сопротивление раздиру стержнем гвоздя: - в продольном направлении - в поперечном направлении	Н	ГОСТ 31898-1	200 ± 100 200 ± 100	122 212
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов					
16	Гибкость при –15 °С после термического старения (12 нед): - для нижней стороны полотна - для лицевой стороны полотна	– –	ГОСТ EN 1296, ГОСТ EN 1109	выдерживает выдерживает	выдерживает выдерживает
17	Теплостойкость при 90 °С после термического старения (12 нед)	–	ГОСТ EN 1296, ГОСТ EN 1110	выдерживает	выдерживает
18	Водонепроницаемость при 200 кПа в течение 2 ч после термического старения (12 нед)	–	ГОСТ EN 1296, ГОСТ EN 1928 Метод В	выдерживает	выдерживает

Заключение: Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумно-полимерный «Брит» Премиум Техник ЭКП соответствует:
- СТО 77310225.040–2023 по вышеуказанным показателям;
- классу Е по ГОСТ 32805;
- классу Е и типу Т по ГОСТ Р 70086.

Должность
лаборант
Дата выдачи паспорта
24.10.2026

Подпись М.П.

Лебедева А.М.
Ф.И.О.

ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН
ДЛЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
(ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – БМ»)

Юридический адрес:
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О., д. 80, литера Р, этаж 5,6
Тел.: + 7 (812) 493-25-66
e-mail: bitum@gazprom-neft.ru
www.bitum.gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Дёке Хоум Системс»
(ООО «ДХС»)
Юридический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл., р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Фактический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл., р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Тел.: +7 (495) 744-02-42, e-mail: site@docke.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Лаборатория ООО «ДХС»
Фактический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл., р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Тел.: +7 (495) 744-02-42, e-mail: site@docke.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 383

Материал рулонный кровельный битумно-полимерный «Брит» Стандарт ЭПП СТО 77310225.030–2022

НТД на отбор проб: ГОСТ EN 13416
Код ОКПД 2: 23.99.12.110
Дата изготовления продукта: 21.09.2026
Дата отбора пробы: 21.09.2026
Дата проведения испытаний: 21.09.2026
Место отбора пробы: Склад ГП
Номер партии: 383
Размер партии, пог. м: 16905
Количество рулонов в партии, шт: 1127

Декларация о соответствии
№ RU Д-RU.PA01.B.00325/23
Срок действия с 17.03.2023 по 16.03.2028

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по СТО 77310225.030–2022	Фактическое значение
1	Видимые дефекты	–	ГОСТ EN 1850-1	отсутствие	отсутствие
2	Линейные размеры: - длина - ширина	м мм	ГОСТ EN 1848-1	не менее 15,00 не менее 1000	15,00 1005
3	Прямолинейность	мм	ГОСТ EN 1848-1	отклонение не более 20 на 10 м длины полотна или пропорционально меньше при меньшей длине рулона	20
4	Изменение линейных размеров	%	ГОСТ EN 1107-1 Метод А	увеличение не более чем на 0,5	0,5
5	Масса материала на единицу площади	кг/м^2	ГОСТ EN 1849-1	3,00 ± 0,15	2,9
6	Максимальная сила растяжения: - в продольном направлении - в поперечном направлении	Н/50	ГОСТ 31899-1	550 ± 200 350 ± 150	458 335
7	Относительное удлинение: - в продольном направлении - в поперечном направлении	%	ГОСТ 31899-1	25 ± 15 25 ± 15	25 40
8	Гибкость на брусе с закруглением радиусом 25 мм	°С	п. 3.9 ГОСТ 2678	не выше –15	-15
9	Теплостойкость при 90 °С	–	ГОСТ EN 1110	выдерживает	выдерживает
10	Температура хрупкости вяжущего	°С	п. 3.23 ГОСТ 2678, ГОСТ 33143	не выше –25	-25
11	Водопоглощение в течение 24 ч	% по массе	п. 3.10 ГОСТ 2678	не более 1,0	0,5
12	Водонепроницаемость при 10 кПа в течение 24 ч	–	ГОСТ EN 1928 Метод А	выдерживает	выдерживает

Заключение: Материал рулонный кровельный битумно-полимерный «Брит» Стандарт ЭПП соответствует СТО 77310225.030–2022 по вышеуказанным показателям.

Должность

Подпись

М.П.

Ленькова В.В.
Ф.И.О.

Дата выдачи паспорта
21.09.2026