ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ЗАКАЗУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА-БРИТ»
(ООО «НОВА-БРИТ»)

Юридический адрес: 215118, Россия, Смоленская область,
м. р-н Вяземский, г. п. Вяземское, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 14
Тел.: +7 (4812) 22-15-91, e-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**
Закрытое акционерное общество «Стройсервис» (ЗАО «Стройсервис»)
Юридический адрес: 391112, Россия, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Веселая, д. 22
Фактический адрес: 391112, Россия, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Веселая, д. 22
Тел./факс: +7 (4912) 24-16-76, +7 (4912) 95-84-29;
E-mail: zao-strovservis@mail.ru

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
# №2080

## Мастика битумно-полимерная «Брит» Стандарт Р для фундаментов СТО 77310225.018–2021

| | |
|---|---|
| НТД на отбор проб: | п. 7.4СТО 77310225.018–2021 |
| Код ОКПД 2: | 23.99.12.120 |
| Дата изготовления продукта: | 20.12.2024 |
| Дата отбора пробы: | 20.12.2024 |
| Дата проведения испытаний: | 20.12.2024 |
| Место отбора пробы: | ЗАО «Стройсервис», Завод ЛВЖ, участок производства мастик |
| Номер партии: | 89 |
| Размер партии, т: | 1700 кг |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Метод испытания | Норма по СТО 77310225.018–2021 | Фактическое значение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | – | п. 8.4 СТО 77310225.018–2021 | однородная масса черного цвета без посторонних включений | однородная масса черного цвета без посторонних включений |
| 2 | Массовая доля нелетучих веществ | % | ГОСТ 31939, п. 8.5 СТО 77310225.018–2021 | Не менее 60,0 | 88,0 |
| 3 | Прочность сцепления с основанием<br>- с бетоном<br>- с металлом | <br>МПа<br>МПа | п. 3.4 ГОСТ 26589 Метод А, п. 8.6 СТО 77310225.018–2021 | <br>не менее 0,20<br>не менее 0,20 | <br>0,83[1)]<br>0,94[1)] |
| 4 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм | с | п. 6.1ГОСТ 8420 | не менее 12 | 204 |
| 5 | Условная прочность | МПа | п. 3.3 ГОСТ 26589, п. 8.8 СТО 77310225.018–2021 | не менее 0,10 | 0,1[1)] |
| 6 | Относительноеудлинение при разрыве | % | п. 3.3 ГОСТ 26589, п. 8.8 СТО 77310225.018–2021 | не менее 100 | 175[1)] |
| 7 | Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5 мм при –5 °С | – | п. 3.12 ГОСТ 26589 | выдерживает | выдерживает[1)] |
| 8 | Температура размягчения | °С | п. 3.15ГОСТ 26589, п. 8.10 СТО 77310225.018–2021 | не менее 50 | 104[1)] |
| 9 | Водопоглощение в течение24 ч | % по массе | п. 3.9 ГОСТ 26589 п.8.11 СТО 77310225.018-2021 | не более 2,0 | 0,05[1)] |
| 10 | Водонепроницаемость при 0,03 МПа в течение 10 мин | – | п. 3.10 ГОСТ 26589 п.8.12 СТО 77310225.018-2021 | выдерживает | выдерживает[1)] |

[1)] На основании протокола испытаний № 651 от 03.05.2024 Испытательной лаборатории ООО «НОВА-БРИТ» (Заключение о состоянии измерений № 13, срок действия с 23мая 2022 г. по 23мая 2025 г.). Фактический адрес: 215118, Россия, Смоленская область, м. р-н Вяземский, г. п. Вяземское, г. Вязьма, ул. Юбилейная, 14. На основании протокола №145 от 05.04.2024 НИЦ «МГСУ СТРОЙ-ТЕСТ» Аттестат аккредитации № RU.МСС.АЛ.963 Фактический адрес: 141006, г.Мытищи, Моск.обл, Олимпийский проспект, вл.50, стр.25

**Заключение: Мастика битумно-полимерная «Брит» Стандарт Р для фундаментов соответствует СТО 77310225.018–2021 по вышеуказанным показателям.**

Должность: Зам.Генерального Директора ЗАО «Стройсервис»

Макаров В.Г.

Подпись М.П. Ф.И.О.

Дата выдачи паспорта 20.12.2024