ГАЗПРОМ НЕФТЬ | брит

ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ЗАКАЗУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА-БРИТ»
(ООО «НОВА-БРИТ»)

Юридический адрес: 215118, Россия, Смоленская область,
м. р-н Вяземский, г. п. Вяземское, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 14
Тел.: +7 (4812) 22-15-91, e-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество «Стройсервис» (ЗАО «Стройсервис»)
Юридический адрес: 391112, Россия, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Веселая, д. 22
Фактический адрес: 391112, Россия, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Веселая, д. 22
Тел./факс: +7 (4912) 24-16-76, +7 (4912) 95-84-29;
E-mail: zao-strovservis

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№1226
Праймер битумный «Брит» Стандарт Р
СТО 77310225.027–2021

НТД на отбор проб:	п. 7.4 СТО 77310225.027–2021
Код ОКПД 2:	23.99.12.190
Дата изготовления продукта:	03.08.2024
Дата отбора пробы:	03.08.2024
Дата проведения испытаний:	03.08.2024
Место отбора пробы:	ЗАО «Стройсервис», Завод ЛВЖ, участок производства мастик
Номер партии:	69
Размер партии, т:	5000 кг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по СТО 77310225.027–2021	Фактическое значение
1	Внешний вид	–	п. 8.4 СТО 77310225.027–2021	однородная масса черного цвета без посторонних включений	Соответствует
2	Массовая доля нелетучих веществ	%	ГОСТ 31939, п. 8.5 СТО 77310225.027–2021	60,0–85,0	76,5
3	Условная вязкость на вискозиметре ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм	с	п. 6.1 ГОСТ 8420	не более 40	23
4	Прочность сцепления с основанием - с бетоном - с металлом	 МПа МПа	п. 3.4. ГОСТ 26589 Метод А, п. 8.7 СТО 77310225.027–2021	 не менее 0,10 не менее 0,10	 0,70[1)] 0,37[1)]
5	Температура размягчения	°С	п. 3.15 ГОСТ 26589, п. 8.8 СТО 77310225.027–2021	не ниже 90	106[1)]
6	Водонепроницаемость при 0,03 МПа в течение 10 мин	–	п. 3.10 ГОСТ 26589	выдерживает	выдерживает[1)]
7	Время высыхания	ч	п. 8.10 СТО 77310225.027–2021	не более 6,0	1,5[1)]

[1)] На основании протокола испытаний № 1735 от 08.09. 2023 Испытательной лаборатории ООО «НОВА-БРИТ» (Заключение о состоянии измерений № 13, срок действия с 23мая 2022 г. по 23мая 2025 г.). Фактический адрес: 215118, Россия, Смоленская область, м. р-н Вяземский, г. п. Вяземское, г. Вязьма, ул. Юбилейная, 14

Заключение: Праймер битумный «Брит» Стандарт Р соответствует СТО 77310225.027–2021по вышеуказанным показателям.

Должность: Зам.Генерального директора ЗАО «Стройсервис»

Подпись _____ М.П. _____ Макаров В.Г. Ф.И.О.

Дата выдачи паспорта
03.08.2024

ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ЗАКАЗУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА-БРИТ»
(ООО «НОВА-БРИТ»)

Юридический адрес: 215118, Россия, Смоленская область,
м. р-н Вяземский, г. п. Вяземское, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 14
Тел.: +7 (4812) 22-15-91, e-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество «Стройсервис» (ЗАО «Стройсервис»)
Юридический адрес: 391112, Россия, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Веселая, д. 22
Фактический адрес: 391112, Россия, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Веселая, д. 22
Тел./факс: +7 (4912) 24-16-76, +7 (4912) 95-84-29;
E-mail: zao-strovservis

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№1234
Праймер битумный «Брит» Стандарт Р
СТО 77310225.027–2021

НТД на отбор проб: п. 7.4 СТО 77310225.027–2021
Код ОКПД 2: 23.99.12.190
Дата изготовления продукта: 04.08.2024
Дата отбора пробы: 04.08.2024
Дата проведения испытаний: 04.08.2024
Место отбора пробы: ЗАО «Стройсервис», Завод ЛВЖ, участок производства мастик
Номер партии: 70
Размер партии, т: 1700 кг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по СТО 77310225.027–2021	Фактическое значение
1	Внешний вид	–	п. 8.4 СТО 77310225.027–2021	однородная масса черного цвета без посторонних включений	Соответствует
2	Массовая доля нелетучих веществ	%	ГОСТ 31939, п. 8.5 СТО 77310225.027–2021	60,0–85,0	76,9
3	Условная вязкость на вискозиметре ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм	с	п. 6.1 ГОСТ 8420	не более 40	24
4	Прочность сцепления с основанием - с бетоном - с металлом	 МПа МПа	 п. 3.4. ГОСТ 26589 Метод А, п. 8.7 СТО 77310225.027–2021	 не менее 0,10 не менее 0,10	 0,70[1)] 0,37[1)]
5	Температура размягчения	°С	п. 3.15 ГОСТ 26589, п. 8.8 СТО 77310225.027–2021	не ниже 90	106[1)]
6	Водонепроницаемость при 0,03 МПа в течение 10 мин	–	п. 3.10 ГОСТ 26589	выдерживает	выдерживает[1)]
7	Время высыхания	ч	п. 8.10 СТО 77310225.027–2021	не более 6,0	1,5[1)]

[1)] На основании протокола испытаний № 1735 от 08.09. 2023 Испытательной лаборатории ООО «НОВА-БРИТ» (Заключение о состоянии измерений № 13, срок действия с 23мая 2022 г. по 23мая 2025 г.). Фактический адрес: 215118, Россия, Смоленская область, м. р-н Вяземский, г. п. Вяземское, г. Вязьма, ул. Юбилейная, 14

Заключение: Праймер битумный «Брит» Стандарт Р соответствует СТО 77310225.027–2021по вышеуказанным показателям.

Должность: Зам.Генерального директора ЗАО «Стройсервис» — Подпись — М.П. — Макаров В.Г. — Ф.И.О.

Дата выдачи паспорта
04.08.2024

ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ЗАКАЗУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА-БРИТ»
(ООО «НОВА-БРИТ»)

Юридический адрес: 215118, Россия, Смоленская область,
м. р-н Вяземский, г. п. Вяземское, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 14
Тел.: +7 (4812) 22-15-91, e-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество «Стройсервис» (ЗАО «Стройсервис»)
Юридический адрес: 391112, Россия, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Веселая, д. 22
Фактический адрес: 391112, Россия, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Веселая, д. 22
Тел./факс: +7 (4912) 24-16-76, +7 (4912) 95-84-29;
E-mail: zao-strovservis

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№1252
Праймер битумный «Брит» Стандарт Р
СТО 77310225.027–2021

НТД на отбор проб:	п. 7.4 СТО 77310225.027–2021
Код ОКПД 2:	23.99.12.190
Дата изготовления продукта:	05.08.2024
Дата отбора пробы:	05.08.2024
Дата проведения испытаний:	05.08.2024
Место отбора пробы:	ЗАО «Стройсервис», Завод ЛВЖ, участок производства мастик
Номер партии:	72
Размер партии, т:	1700 кг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по СТО 77310225.027–2021	Фактическое значение
1	Внешний вид	–	п. 8.4 СТО 77310225.027–2021	однородная масса черного цвета без посторонних включений	Соответствует
2	Массовая доля нелетучих веществ	%	ГОСТ 31939, п. 8.5 СТО 77310225.027–2021	60,0–85,0	76,7
3	Условная вязкость на вискозиметре ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм	с	п. 6.1 ГОСТ 8420	не более 40	27
4	Прочность сцепления с основанием - с бетоном - с металлом	 МПа МПа	п. 3.4. ГОСТ 26589 Метод А, п. 8.7 СТО 77310225.027–2021	 не менее 0,10 не менее 0,10	 0,70[1)] 0,37[1)]
5	Температура размягчения	°С	п. 3.15 ГОСТ 26589, п. 8.8 СТО 77310225.027–2021	не ниже 90	106[1)]
6	Водонепроницаемость при 0,03 МПа в течение 10 мин	–	п. 3.10 ГОСТ 26589	выдерживает	выдерживает[1)]
7	Время высыхания	ч	п. 8.10 СТО 77310225.027–2021	не более 6,0	1,5[1)]

[1)] На основании протокола испытаний № 1735 от 08.09. 2023 Испытательной лаборатории ООО «НОВА-БРИТ» (Заключение о состоянии измерений № 13, срок действия с 23мая 2022 г. по 23мая 2025 г.). Фактический адрес: 215118, Россия, Смоленская область, м. р-н Вяземский, г. п. Вяземское, г. Вязьма, ул. Юбилейная, 14

Заключение: Праймер битумный «Брит» Стандарт Р соответствует СТО 77310225.027–2021по вышеуказанным показателям.

Должность: Зам.Генерального директора ЗАО «Стройсервис»

Подпись М.П. Макаров В.Г. Ф.И.О.

Дата выдачи паспорта
05.08.2024

ГАЗПРОМ НЕФТЬ | брит

ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ЗАКАЗУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА-БРИТ»
(ООО «НОВА-БРИТ»)

Юридический адрес: 215118, Россия, Смоленская область,
м. р-н Вяземский, г. п. Вяземское, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 14
Тел.: +7 (4812) 22-15-91, e-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество «Стройсервис» (ЗАО «Стройсервис»)
Юридический адрес: 391112, Россия, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Веселая, д. 22
Фактический адрес: 391112, Россия, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Веселая, д. 22
Тел./факс: +7 (4912) 24-16-76, +7 (4912) 95-84-29;
E-mail: zao-strovservis

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№1253
Праймер битумный «Брит» Стандарт Р
СТО 77310225.027–2021

НТД на отбор проб: п. 7.4 СТО 77310225.027–2021
Код ОКПД 2: 23.99.12.190
Дата изготовления продукта: 05.08.2024
Дата отбора пробы: 05.08.2024
Дата проведения испытаний: 05.08.2024
Место отбора пробы: ЗАО «Стройсервис», Завод ЛВЖ, участок производства мастик
Номер партии: 73
Размер партии, т: 1700 кг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по СТО 77310225.027–2021	Фактическое значение
1	Внешний вид	–	п. 8.4 СТО 77310225.027–2021	однородная масса черного цвета без посторонних включений	Соответствует
2	Массовая доля нелетучих веществ	%	ГОСТ 31939, п. 8.5 СТО 77310225.027–2021	60,0–85,0	75,8
3	Условная вязкость на вискозиметре ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм	с	п. 6.1 ГОСТ 8420	не более 40	24
4	Прочность сцепления с основанием - с бетоном - с металлом	 МПа МПа	 п. 3.4. ГОСТ 26589 Метод А, п. 8.7 СТО 77310225.027–2021	 не менее 0,10 не менее 0,10	 0,70[1)] 0,37[1)]
5	Температура размягчения	°С	п. 3.15 ГОСТ 26589, п. 8.8 СТО 77310225.027–2021	не ниже 90	106[1)]
6	Водонепроницаемость при 0,03 МПа в течение 10 мин	–	п. 3.10 ГОСТ 26589	выдерживает	выдерживает[1)]
7	Время высыхания	ч	п. 8.10 СТО 77310225.027–2021	не более 6,0	1,5[1)]

[1)] На основании протокола испытаний № 1735 от 08.09. 2023 Испытательной лаборатории ООО «НОВА-БРИТ» (Заключение о состоянии измерений № 13, срок действия с 23мая 2022 г. по 23мая 2025 г.). Фактический адрес: 215118, Россия, Смоленская область, м. р-н Вяземский, г. п. Вяземское, г. Вязьма, ул. Юбилейная, 14

Заключение: Праймер битумный «Брит» Стандарт Р соответствует СТО 77310225.027–2021по вышеуказанным показателям.

Должность: Зам.Генерального директора ЗАО «Стройсервис»

Подпись М.П. Макаров В.Г. Ф.И.О.

Дата выдачи паспорта 05.08.2024

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙСЕРВИС Для документов рег. № 87 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ г. РЫБНОЕ

ГАЗПРОМ НЕФТЬ | брит

ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ЗАКАЗУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА-БРИТ»
(ООО «НОВА-БРИТ»)

Юридический адрес: 215118, Россия, Смоленская область,
м. р-н Вяземский, г. п. Вяземское, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 14
Тел.: +7 (4812) 22-15-91, e-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество «Стройсервис» (ЗАО «Стройсервис»)
Юридический адрес: 391112, Россия, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Веселая, д. 22
Фактический адрес: 391112, Россия, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Веселая, д. 22
Тел./факс: +7 (4912) 24-16-76, +7 (4912) 95-84-29;
E-mail: zao-strovservis

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№1261
Праймер битумный «Брит» Стандарт Р
СТО 77310225.027–2021

НТД на отбор проб: п. 7.4 СТО 77310225.027–2021
Код ОКПД 2: 23.99.12.190
Дата изготовления продукта: 06.08.2024
Дата отбора пробы: 06.08.2024
Дата проведения испытаний: 06.08.2024
Место отбора пробы: ЗАО «Стройсервис», Завод ЛВЖ, участок производства мастик
Номер партии: 74
Размер партии, т: 1700 кг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по СТО 77310225.027–2021	Фактическое значение
1	Внешний вид	–	п. 8.4 СТО 77310225.027–2021	однородная масса черного цвета без посторонних включений	Соответствует
2	Массовая доля нелетучих веществ	%	ГОСТ 31939, п. 8.5 СТО 77310225.027–2021	60,0–85,0	79,5
3	Условная вязкость на вискозиметре ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм	с	п. 6.1 ГОСТ 8420	не более 40	23
4	Прочность сцепления с основанием - с бетоном - с металлом	 МПа МПа	п. 3.4. ГОСТ 26589 Метод А, п. 8.7 СТО 77310225.027–2021	 не менее 0,10 не менее 0,10	 0,70[1)] 0,37[1)]
5	Температура размягчения	°С	п. 3.15 ГОСТ 26589, п. 8.8 СТО 77310225.027–2021	не ниже 90	106[1)]
6	Водонепроницаемость при 0,03 МПа в течение 10 мин	–	п. 3.10 ГОСТ 26589	выдерживает	выдерживает[1)]
7	Время высыхания	ч	п. 8.10 СТО 77310225.027–2021	не более 6,0	1,5[1)]

[1)] На основании протокола испытаний № 1735 от 08.09. 2023 Испытательной лаборатории ООО «НОВА-БРИТ» (Заключение о состоянии измерений № 13, срок действия с 23мая 2022 г. по 23мая 2025 г.). Фактический адрес: 215118, Россия, Смоленская область, м. р-н Вяземский, г. п. Вяземское, г. Вязьма, ул. Юбилейная, 14

Заключение: Праймер битумный «Брит» Стандарт Р соответствует СТО 77310225.027–2021по вышеуказанным показателям.

Должность: Зам.Генерального директора ЗАО «Стройсервис»

Подпись М.П. Макаров В.Г. Ф.И.О.

Дата выдачи паспорта 06.08.2024

ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ЗАКАЗУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА-БРИТ»
(ООО «НОВА-БРИТ»)

Юридический адрес: 215118, Россия, Смоленская область,
м. р-н Вяземский, г. п. Вяземское, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 14
Тел.: +7 (4812) 22-15-91, e-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество «Стройсервис» (ЗАО «Стройсервис»)
Юридический адрес: 391112, Россия, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Веселая, д. 22
Фактический адрес: 391112, Россия, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Веселая, д. 22
Тел./факс: +7 (4912) 24-16-76, +7 (4912) 95-84-29;
E-mail: zao-strovservis

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№1263
Праймер битумный «Брит» Стандарт Р
СТО 77310225.027–2021

НТД на отбор проб:	п. 7.4 СТО 77310225.027–2021
Код ОКПД 2:	23.99.12.190
Дата изготовления продукта:	06.08.2024
Дата отбора пробы:	06.08.2024
Дата проведения испытаний:	06.08.2024
Место отбора пробы:	ЗАО «Стройсервис», Завод ЛВЖ, участок производства мастик
Номер партии:	75
Размер партии, т:	1700 кг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по СТО 77310225.027–2021	Фактическое значение
1	Внешний вид	–	п. 8.4 СТО 77310225.027–2021	однородная масса черного цвета без посторонних включений	Соответствует
2	Массовая доля нелетучих веществ	%	ГОСТ 31939, п. 8.5 СТО 77310225.027–2021	60,0–85,0	79,5
3	Условная вязкость на вискозиметре ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм	с	п. 6.1 ГОСТ 8420	не более 40	28
4	Прочность сцепления с основанием - с бетоном - с металлом	 МПа МПа	 п. 3.4. ГОСТ 26589 Метод А, п. 8.7 СТО 77310225.027–2021	 не менее 0,10 не менее 0,10	 0,70[1)] 0,37[1)]
5	Температура размягчения	°С	п. 3.15 ГОСТ 26589, п. 8.8 СТО 77310225.027–2021	не ниже 90	106[1)]
6	Водонепроницаемость при 0,03 МПа в течение 10 мин	–	п. 3.10 ГОСТ 26589	выдерживает	выдерживает[1)]
7	Время высыхания	ч	п. 8.10 СТО 77310225.027–2021	не более 6,0	1,5[1)]

[1)] На основании протокола испытаний № 1735 от 08.09. 2023 Испытательной лаборатории ООО «НОВА-БРИТ» (Заключение о состоянии измерений № 13, срок действия с 23мая 2022 г. по 23мая 2025 г.). Фактический адрес: 215118, Россия, Смоленская область, м. р-н Вяземский, г. п. Вяземское, г. Вязьма, ул. Юбилейная, 14

Заключение: Праймер битумный «Брит» Стандарт Р соответствует СТО 77310225.027–2021по вышеуказанным показателям.

Должность: Зам.Генерального директора ЗАО «Стройсервис» — Подпись — М.П. — Макаров В.Г. (Ф.И.О.)

Дата выдачи паспорта
06.08.2024

ГАЗПРОМ НЕФТЬ | брит

ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ЗАКАЗУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА-БРИТ»
(ООО «НОВА-БРИТ»)

Юридический адрес: 215118, Россия, Смоленская область, м. р-н Вяземский, г. п. Вяземское, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 14
Тел.: +7 (4812) 22-15-91, e-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество «Стройсервис» (ЗАО «Стройсервис»)
Юридический адрес: 391112, Россия, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Веселая, д. 22
Фактический адрес: 391112, Россия, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Веселая, д. 22
Тел./факс: +7 (4912) 24-16-76, +7 (4912) 95-84-29;
E-mail: zao-strovservis

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№1271
Праймер битумный «Брит» Стандарт Р
СТО 77310225.027–2021

НТД на отбор проб: п. 7.4 СТО 77310225.027–2021
Код ОКПД 2: 23.99.12.190
Дата изготовления продукта: 07.08.2024
Дата отбора пробы: 07.08.2024
Дата проведения испытаний: 07.08.2024
Место отбора пробы: ЗАО «Стройсервис», Завод ЛВЖ, участок производства мастик
Номер партии: 77
Размер партии, т: 1700 кг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по СТО 77310225.027–2021	Фактическое значение
1	Внешний вид	–	п. 8.4 СТО 77310225.027–2021	однородная масса черного цвета без посторонних включений	Соответствует
2	Массовая доля нелетучих веществ	%	ГОСТ 31939, п. 8.5 СТО 77310225.027–2021	60,0–85,0	76,6
3	Условная вязкость на вискозиметре ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм	с	п. 6.1 ГОСТ 8420	не более 40	16
4	Прочность сцепления с основанием - с бетоном - с металлом	 МПа МПа	 п. 3.4. ГОСТ 26589 Метод А, п. 8.7 СТО 77310225.027–2021	 не менее 0,10 не менее 0,10	 0,70[1)] 0,37[1)]
5	Температура размягчения	°С	п. 3.15 ГОСТ 26589, п. 8.8 СТО 77310225.027–2021	не ниже 90	106[1)]
6	Водонепроницаемость при 0,03 МПа в течение 10 мин	–	п. 3.10 ГОСТ 26589	выдерживает	выдерживает[1)]
7	Время высыхания	ч	п. 8.10 СТО 77310225.027–2021	не более 6,0	1,5[1)]

[1)] На основании протокола испытаний № 1735 от 08.09. 2023 Испытательной лаборатории ООО «НОВА-БРИТ» (Заключение о состоянии измерений № 13, срок действия с 23мая 2022 г. по 23мая 2025 г.). Фактический адрес: 215118, Россия, Смоленская область, м. р-н Вяземский, г. п. Вяземское, г. Вязьма, ул. Юбилейная, 14

Заключение: Праймер битумный «Брит» Стандарт Р соответствует СТО 77310225.027–2021по вышеуказанным показателям.

Должность: Зам.Генерального директора ЗАО «Стройсервис» — Подпись — М.П. — Макаров В.Г. (Ф.И.О.)

Дата выдачи паспорта 07.08.2024

Рязанская область г. Рыбное Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис Для документов рег. № 87