ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН
ДЛЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
(ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – БМ»)

Юридический адрес:
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О., д. 88, литера Р, этаж 5-6
Тел.: + 7 (812) 493-25-66
e-mail: bitum@gazprom-neft.ru
www.bitum.gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Дёке Хоум Системс»
(ООО «ДХС»)
Юридический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл., р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Фактический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл., р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Тел.: +7 (495) 744-02-42, e-mail: site@docke.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Лаборатория ООО «ДХС»
Фактический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл., р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Тел.: +7 (495) 744-02-42, e-mail: site@docke.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 211
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумно-полимерный «Брит» Премиум ЭПП СТО 77310225.022–2020

НТД на отбор проб:	ГОСТ EN 13416
Код ОКПД 2:	23.99.12.110
Дата изготовления продукта:	13.06.2025
Дата отбора пробы:	13.06.2025
Дата проведения испытаний:	13.06.2025
Место отбора пробы:	Склад ГП
Номер партии:	№ 211
Размер партии, м:	17480
Количество рулонов в партии, шт:	1748

Декларация о соответствии
№ RU Д-RU. PA01.B.02089/22
Срок действия с 29.11.2022 по 28.11.2027

Сертификат соответствия
№ НСС-RU-АБ04-Н-00261-24
Срок действия с 08.07.2024 по 07.07.2027

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по СТО 77310225.022–2020	Фактическое значение
1	Видимые дефекты	–	ГОСТ EN 1850-1	отсутствие	
2	Линейные размеры: - длина - ширина - толщина	 м мм мм	 ГОСТ EN 1848-1 ГОСТ EN 1848-1 ГОСТ EN 1849-1	 не менее 10,00 не менее 1000 4,0 ± 0,2	 10,02 1004 4,06
3	Прямолинейность	мм	ГОСТ EN 1848-1	отклонение не более 20 на 10 м длины полотна или пропорционально меньше при меньшей длине рулона	10
4	Изменение линейных размеров	%	ГОСТ EN 1107-1 Метод А	увеличение не более чем на 0,5	0,5
5	Масса материала на единицу площади	кг/м^2	ГОСТ EN 1849-1	5,00 ± 0,50	5,18
6	Масса вяжущего с наплавляемой стороны	г/м^2	п. 3.19 ГОСТ 2678	не менее 2000	2998
7	Максимальная сила растяжения: - в продольном направлении - в поперечном направлении	 Н/50	 ГОСТ 31899-1	 800 ± 200 600 ± 200	 823 446
8	Относительное удлинение: - в продольном направлении - в поперечном направлении	 %	 ГОСТ 31899-1	 50 ± 25 50 ± 25	 26 36
9	Гибкость при –25 °С: - для нижней стороны полотна - для лицевой стороны полотна	 – –	 ГОСТ EN 1109	 выдерживает выдерживает	 выдерживает выдерживает

Должность _____ Подпись _____ М.П. Разуваева М.Е. (Ф.И.О.)

Дата выдачи паспорта 13.06.2025

Окончание таблицы 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по СТО 77310225.022–2020	Фактическое значение
10	Теплостойкость при 100 °С	–	ГОСТ EN 1110	выдерживает	выдерживает
11	Температура хрупкости вяжущего	°С	п. 3.23 ГОСТ 2678, ГОСТ 33143	не выше –35	-45
12	Водопоглощение в течение 24 ч	% по массе	п. 3.10 ГОСТ 2678	не более 1,0	0,5
13	Водонепроницаемость: - при 10 кПа в течение 24 ч - при 200 кПа в течение 2 ч	– –	ГОСТ EN 1928 Метод А ГОСТ EN 1928 Метод В	выдерживает выдерживает	выдерживает выдерживает
14	Прочность на сдвиг клеевого соединения - в продольном направлении - в поперечном направлении	Н/50	ГОСТ 32316.1, п. 10.13 СТО 77310225.022–2020	750 ± 250 550 + 250	750 550
15	Сопротивление динамическому продавливанию	мм	ГОСТ 31897 Метод А	не менее 400	400
16	Сопротивление статическому продавливанию	кг	ГОСТ EN 12730 Метод В	не менее 20	выдерживает
17	Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	Н	ГОСТ 31898-1	200 ± 50	184
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов					
18	Водонепроницаемость при 200 кПа в течение 2 ч после термического старения (12 нед)	–	ГОСТ EN 1296, ГОСТ EN 1928 Метод В	выдерживает	выдерживает
19	Видимые дефекты после термического старения (12 нед) и дополнительного старения под воздействием искусственных климатических факторов (1000 ч)	–	ГОСТ EN 1296, ГОСТ 32317, ГОСТ EN 1850-1	отсутствие	соответствуют

Заключение: Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумно-полимерный «Брит» Премиум ЭПП соответствует СТО 77310225.022–2020 по вышеуказанным показателям.

Должность

Подпись М.П.

Разуваева М.Е.
Ф.И.О.

Дата выдачи паспорта
13.06.2025