ГАЗПРОМ НЕФТЬ | брит

ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ЗАКАЗУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА-БРИТ»
(ООО «НОВА-БРИТ»)

Юридический адрес: 215118, Россия, Смоленская область,
м. р-н Вяземский, г. п. Вяземское, г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 14
Тел.: +7 (4812) 22-15-91, e-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Дёке Хоум Системс»
(ООО «ДХС»)
Юридический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл.,
р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Фактический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл.,
р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Тел.: +7 (495) 744-02-42, e-mail: site@docke.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Лаборатория ООО «ДХС»
Фактический адрес: 601021, Россия, Владимирская обл.,
р-н Киржачский, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 51/1
Тел.: +7 (495) 744-02-42, e-mail: site@docke.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 505
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумно-полимерный «Брит» Премиум ЭКП сланец серый СТО 77310225.022–2020

НТД на отбор проб:	ГОСТ EN 13416
Код ОКПД 2:	23.99.12.110
Дата изготовления продукта:	27.11.2023
Дата отбора пробы:	27.11.2023
Дата проведения испытаний:	27.11.2023
Место отбора пробы:	Склад ГП
Номер партии:	№505
Размер партии, пог. м:	8280
Количество рулонов в партии:	828

Декларация о соответствии
№ RU Д-RU. РА01.В.02089/22
Срок действия с 29.11.2022 по 28.11.2027

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по СТО 77310225.022–2020	Фактическое значение
1	Видимые дефекты	–	ГОСТ EN 1850-1	отсутствие	
2	Линейные размеры: - длина - ширина - толщина	 м мм мм	 ГОСТ EN 1848-1 ГОСТ EN 1848-1 ГОСТ EN 1849-1	 не менее 10,00 не менее 1000 4,2 ± 0,2	 10,00 1003 4,1
3	Прямолинейность	мм	ГОСТ EN 1848-1	отклонение не более 20 на 10 м длины полотна или пропорционально меньше при меньшей длине рулона	10
4	Изменение линейных размеров	%	ГОСТ EN 1107-1 Метод А	увеличение не более чем на 0,5	0,5
5	Масса материала на единицу площади	кг/м²	ГОСТ EN 1849-1	5,50 ± 0,50	5,38
6	Масса вяжущего с наплавляемой стороны	г/м²	п. 3.19 ГОСТ 2678	не менее 2000	2230
7	Максимальная сила растяжения: - в продольном направлении - в поперечном направлении	 Н/50	 ГОСТ 31899-1	 800 ± 200 600 ± 200	 772 419
8	Относительное удлинение: - в продольном направлении - в поперечном направлении	 %	 ГОСТ 31899-1	 50 ± 25 50 ± 25	 32.1 53.8
9	Гибкость при –25 °С для нижней стороны полотна	–	ГОСТ EN 1109	выдерживает	выдерживает

Должность лаборант _____ Кузина В.В.
Подпись М.П. Ф.И.О.

Дата выдачи паспорта
27.11.2023

Окончание таблицы 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по СТО 77310225.022–2020	Фактическое значение
10	Теплостойкость при 100 °С	–	ГОСТ EN 1110	выдерживает	выдерживает
11	Температура хрупкости вяжущего	°С	п. 3.23 ГОСТ 2678, ГОСТ 33143	не выше –35	-45
12	Водопоглощение в течение 24 ч	% по массе	п. 3.10 ГОСТ 2678	не более 1,0	0,5
13	Водонепроницаемость: - при 10 кПа в течение 24 ч - при 200 кПа в течение 2 ч	– –	ГОСТ EN 1928 Метод А ГОСТ EN 1928 Метод В	выдерживает выдерживает	выдерживает выдерживает
14	Потеря посыпки (адгезия гранул посыпки к покровному слою)	%	ГОСТ EN 12039	10 ± 10	1
15	Сопротивление динамическому продавливанию	мм	ГОСТ 31897 Метод А	не менее 400	400
16	Сопротивление статическому продавливанию	кг	ГОСТ EN 12730 Метод А	не менее 20	20
	Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов				
17	Гибкость при –15 °С после термического старения (12 нед): - для нижней стороны полотна - для лицевой стороны полотна	–	ГОСТ EN 1109, ГОСТ EN 1296	выдерживает выдерживает	выдерживает выдерживает
18	Теплостойкость при 90 °С после термического старения (12 нед)	–	ГОСТ EN 1296, ГОСТ EN 1110	выдерживает	выдерживает

Заключение: Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумно-полимерный «Брит» Премиум ЭКП сланец серый соответствует СТО 77310225.022–2020 по вышеуказанным показателям.

Должность лаборант — Подпись — М.П. — Кузина В.В. (Ф.И.О.)

Дата выдачи паспорта
27.11.2023